



# P580

## SUPERGRIP XTRA POWER

### PREGO LÍQUIDO POLIURETANO RESISTENTE À HUMIDADE (D4)

#### VANTAGENS

- MEGA força → até 12 N/mm<sup>2</sup>
- Resistente à água (EN 204/205 D4)
- Excelente aderência, sem necessidade de primário, à generalidade das superfícies, inclusive húmidas.
- Adequado à generalidade dos materiais de construção incluindo plástico, XPS, EPS, lãs minerais e outros materiais de isolamento.

#### DESCRIÇÃO

**Bostik P580 SUPERGRIP XTRA POWER** é um prego líquido com forte poder de colagem, sem solventes, à base de poliuretano, indicado para a generalidade dos materiais de construção.

#### APLICAÇÕES

**Bostik P580 SUPERGRIP XTRA POWER** é indicado para a generalidade dos materiais tais como: metal, pedra, madeira, cimento e também para superfícies mais sensíveis como por exemplo poliestireno (EPS, XPS), plástico, lãs minerais e outros materiais de isolamento. **Bostik P580 SUPERGRIP XTRA POWER** foi testado e certificado em conformidade com a EN 204/205 D4 sendo por isso recomendado para aplicações em interiores e exteriores.

#### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

##### Colagem de painéis

Aplicar **Bostik P580 SUPERGRIP XTRA POWER** em cordões com 6mm, com intervalos de 20 a 40 cm entre si e a uma distância de 5 cm das extremidades dos painéis. Pressionar de imediato o painel contra a parede. Pode ser necessária a utilização de elementos de suporte durante as 24 horas seguintes à aplicação.

##### Perfis, rodapés e outras aplicações

Aplicar **Bostik P580 SUPERGRIP XTRA POWER** uniformemente por pontos ou em cordão, com intervalos de 20 cm entre cada cordão. Unir as superfícies a colar. Se necessário, deslizar ligeiramente uma das superfícies para ajustar. Em seguida, pressionar uniformemente ambas as superfícies. A união das superfícies ou ajustes



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Poliuretano
Temperatura de serviço	+5°C a +40°C
Densidade	1.46g/ml (ISO 1183-1)
Resistência ao cisalhamento	12 N/mm <sup>2</sup>
Formação de pele	7 min a +23°C, 50% H.R.
Resistência à temperatura	-30°C a +70°C

Valores típicos. Podem ocorrer variações de ±3%

necessários devem ser feitos antes da formação de pele da cola (aprox. 7 minutos). Devido à enorme variedade de superfícies existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência.

#### LIMITAÇÕES

- Não indicado para aplicações em contacto com cloro (piscinas)
- Não recomendado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neoprene e superfícies betuminosas.

**PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO**

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, sólidas, secas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. Antes de iniciar a aplicação, deve ser feito um ensaio prévio de aderência e compatibilidade entre superfícies. É necessário que pelo menos uma das superfícies a colar seja porosa para assegurar o correto processo de cura.

**LIMPEZA**

O material não curado e as ferramentas de aplicação podem ser limpos com Bostik Cleaner. Após a cura, a limpeza terá de ser feita mecanicamente. Limpar as mãos com Toalhas Bostik Wipes.

**CORES**

Bege.

**VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

Validade de 9 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

**APRESENTAÇÃO**

Cartuchos de 300ml. Caixas com 12 unidades.

**PRECAUÇÕES**

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

**CERTIFICAÇÕES**

EN 204/205 D4

A+ French VOC Regulation

**AVISO LEGAL**

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help**  
**253 300 810**

Bostik Portugal, Lda.  
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos  
4700-023 Braga - Portugal  
an Arkema company  
[www.bostik.com/pt/portugal/](http://www.bostik.com/pt/portugal/)



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.