

DISSULMIX

FT114.04

DESCRIÇÃO: Revestimento betuminoso asfáltico, base solvente.

UTILIZAÇÃO: Impermeabilização pelo exterior de fundações, terraços, superfícies verticais (empenas, etc.). Também na proteção de chassis ou outras estruturas em ferro.

PROPRIEDADES: Reforça a impermeabilidade do betão
Boa aderência
Resistente à intempérie

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento Acetinado / Liso
- Cor Preto acastanhado
- Rendimento Prático 1 - 3 m²/kg por demão, (dependendo do tipo, rugosidade e absorção do suporte, condições e forma de aplicação)
- Aplicação 2 - 3 demãos
Trincha, rolo.
- Secagem Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):
Superficial: 8 - 12 horas
NOTA: Devido à natureza das suas matérias-primas, este produto nunca endurece completamente..
- Diluição Com DILUENTE SINTETICO SR (ref. 127.18) ou DILUENTE CELULOSO (ref. 127.01).
Não diluir.
- Limpeza de Acessórios Com DILUENTE SINTETICO SR (ref. 127.18), DILUENTE CELULOSO (ref. 127.01) ou DILUENTE LIMPEZA (ref. 127.11).
- COV Valor limite da UE para este produto (cat B/e): 840 g/l. Este produto contém no máximo 450 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação Inflamável.
Consultar Ficha de Dados de Segurança.
- Estabilidade em Armazém Mínimo de 6 meses em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, tintas antigas ou partículas mal aderentes, musgos, líquenes, fungos, algas ou outros contaminantes, óxidos, etc.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.