



# RP 237 PRIMÁRIO ZARCÃO

## PRIMÁRIO EM SPRAY

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 12/05/24 | Página 1 de 1

### VANTAGENS

- Permite uma camada protetora, não abrasiva e não porosa.
- Admite pintura.
- Resistente à corrosão.
- Resistente à água, água salgada, petróleo e à generalidade dos químicos agressivos.
- Resiste a temperaturas até +140°C (curtos períodos de tempo).
- Não contém chumbo nem ácidos.
- Não tóxico.

### DESCRIÇÃO

**RP 237 PRIMÁRIO ZARCÃO** impede a corrosão de materiais ferrosos e atua como primário para superfícies lacadas. Ideal para tratamento de superfícies muito enferrujadas desde que a ferrugem não se encontre em vias de se soltar da base. Primário Zarcão é formado por uma combinação de pigmentos antiferrugem e ligantes que conferem um acabamento e proteção às superfícies impedindo o reaparecimento da ferrugem.

### APLICAÇÕES

- Unidades de produção de veículos: revestimento e reparação de peças, cavidades, carroçarias, reboques, etc.
- Sector da construção: máquinas e equipamentos de construção, sector mineiro, construção de pontes e ferrovias e carris, estações elétricas, construção estradas e maquinaria de grande porte.
- Sector Industrial: construção de tanques, metais ferrosos, portas de garagens, setor hortícola, cozinhas e lavandarias industriais, ar condicionado, estruturas metálicas, depósitos de combustíveis, caixilharia, etc.

### PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

Aplicar com temperatura compreendida entre +16°C e +25°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, sólidas, secas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. Antes de iniciar a aplicação, deve ser feito um ensaio prévio de aderência e compatibilidade entre superfícies.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Alkyd resin
Teor Sólidos	23.8
Densidade	0.824
Espessura da camada_m	50
Pressão a 20°C	3.7 bar
Pressão a 50°C	7.3 bar
Seco ao pó	70
Seco ao tato	35-40 minutos
Taxa de extrusão gs	1.5
Temperatura de serviço	+16°C a +25°C
Resistência à temperatura	-25°C a +80°C
Cura	24 horas

Valores típicos.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Lixar suavemente a superfície a tratar, removendo eventuais partículas soltas ou em vias de se soltarem. Assegurar que a superfície se encontra limpa e desengordurada, antes de ser tratada com **RP 237 PRIMÁRIO ZARCÃO**. Agitar vigorosamente a embalagem durante aproximadamente 3 minutos, até se ouvir a esfera metálica no interior do aerossol. Aplicar em camadas cruzadas, a uma distância de 25-30 cm da superfície a tratar. A superfície ficará seca ao pó após aproximadamente 15 minutos (a +20°C) e pronta a ser manuseada após mais 10 minutos. Cura total após aproximadamente 24 horas, permitindo o revestimento posterior com vários tipos de tintas ou vernizes (é aconselhado um ensaio prévio de compatibilidade).

## CORES

Vermelho zarcão.

## PINTURA

**RPE 237 PRIMÁRIO ZARCÃO** pode ser pintado após 24 horas. Devido à variedade de tintas existentes no mercado, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade.

## VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo.

## APRESENTAÇÃO

Aerossol de 400ml. Caixas com 12 unidades. Palete com 84 caixas.

## PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

## AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

### Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

[www.bostik.com/portugal/pt](http://www.bostik.com/portugal/pt)

[info.portugal@bostik.com](mailto:info.portugal@bostik.com)

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

