

PLIOTIN

FT102.06

DESCRIÇÃO: Tinta aquosa à base de resinas de copolímeros acrílicos com tecnologia EBS (Emulsified Binding System - resinas Hydro PLIOLITE®).

UTILIZAÇÃO: Destinada à proteção e decoração de paredes e fachadas exteriores, em pinturas novas e repinturas, sobre superfícies lisas ou areadas em cimento, betão, argamassas, rebocos, etc. Possui uma excelente adesão não sendo geralmente necessária a utilização de primários.

PROPRIEDADES:

- Microporosa
- Permeável ao vapor de água
- Elevada resistência à intempérie
- Elevada durabilidade
- Excelente adesão
- Boa resistência à alcalinidade
- Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento Liso / Mate profundo
- Cor Branco e cores (afinável no sistema automático MIX COLOUR)
- Rendimento Prático 10 - 14 m²/l por demão, (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação 2 - 3 demãos
Rolo fachadas, rolo antigota, trincha, pistola Airless.
Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):
Superficial: 1 - 2 horas
Repintura: 4 - 6 horas
- Diluição Com água.
1ª demão: 5 - 10%, em volume
Seguintes: 0 - 5%, em volume
- Limpeza de Acessórios Com água, logo após a aplicação.
- COV Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 40 g/l. Este produto contém no máximo 36 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, algas, musgos ou outros contaminantes.

SUPERFÍCIES NOVAS | Aguardar pela cura completa do reboco, que demora aproximadamente 1 mês. Escovar se necessário para remover partículas secas mal aderentes. Sobre superfícies muito alcalinas aplicar uma demão de DISSOLITE AQUOSO (ref. 106.03).

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS | Não aplicar sobre tintas flexíveis. Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Se necessário, aplicar uma demão de DISSOLITE (ref. 106.01) ou DISSOLITE AQUOSO (ref. 106.03).

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE CAIADAS | Remover totalmente a cal com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Proceder como para superfícies novas.

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS | Lavar com água sob pressão, se possível com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 113.03). Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES: Hydro PLIOLITE® - marca registada pela Eliokem

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.