

LISAFLEX

FT102.08

DESCRIÇÃO: Tinta aquosa elástica, lisa, à base de emulsões de copolímeros acrílicos (membrana elástica).

UTILIZAÇÃO: Na pintura de superfícies exteriores de edifícios. Aplicada na espessura adequada, possui ótimas características de impermeabilização, elasticidade e durabilidade, permitindo dissimular e acompanhar, pequenas fissuras existentes. Ótimos resultados na recuperação de edifícios antigos.

PROPRIEDADES: Elevada resistência à intempérie
Elevada elasticidade
Dissimula e acompanha microfissuras do substrato
Impermeabilizante da superfície
Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento Acetinado / Liso
- Cor Branco e cores claras (afinável no sistema automático MIX COLOUR)
- Rendimento Prático 2 - 4 m²/l por demão (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação).
A tinta deve ser aplicada em abundância de modo a obter-se uma espessura conveniente. Rendimentos superiores ao indicado reduzirão as propriedades de impermeabilização e elasticidade.
- Aplicação 2 - 3 demãos
Rolo de fachadas, trincha.
Pode-se usar o rolo de alvéolos para se obter um acabamento "picado".
Evitar aplicações em paredes muito quentes e directamente expostas ao sol. A rápida secagem da tinta, nestas condições, poderá originar manchas devidas a diferenças de brilho e de relevo da película. Nas fachadas, aplicar panos completos.
Pode-se melhorar a resistência mecânica da pintura, colocando uma rede de fibra de vidro sobre a primeira demão de tinta ainda fresca. Forçar a impregnação da tela com a tinta. Garantir que a segunda demão contacta com a primeira, de modo a que não ocorram descolamentos.
- Secagem Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):
Superficial: 2 - 4 horas
Repintura: 18 - 24 horas
- Diluição Com água.
1ª demão: 20 - 30%, em volume
Seguintes: Não diluir
- Limpeza de Acessórios Com água, logo após a aplicação.
- COV Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 40 g/l. Este produto contém no máximo 31 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de

gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, algas, musgos ou outros contaminantes. A existência de humidade nas paredes, poderá ocasionar bolhas no revestimento.

SUPERFÍCIES NOVAS | Aguardar pela cura completa do reboco, que demora aproximadamente 1 mês. Escovar se necessário para remover partículas secas mal aderentes. Aplicar uma demão de primário DISSOLITE (ref. 106.01), ACRILÁQUA (ref. 106.07), DISSOLITE AQUOSO (ref. 106.03) ou outro adequado.

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Aplicar uma demão de DISSOLITE (ref. 106.01), ou outro adequado.

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE CAIADAS | Remover totalmente a cal com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS | Lavar com água sob pressão, se possível com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 113.03). Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar com chuva ou previsão de chuva nos dias imediatos à aplicação.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.