

TEXTOR

FT102.13

DESCRIÇÃO:	Tinta aquosa texturada baseada numa dispersão de copolímeros vinílicos.
UTILIZAÇÃO:	Pintura de paredes interiores e exteriores, sobre rebocos em cimento, lisos ou areados. O seu acabamento texturado permite disfarçar imperfeições e irregularidades das superfícies a pintar.
PROPRIEDADES:	Bom enchimento Boa aderência Boa brancura

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento	Texturado / Mate
- Cor	Branco
- Rendimento Prático	1 - 1,5 m ² /l por demão, (dependendo do tipo, rugosidade e absorção do suporte, condições e forma de aplicação)
- Aplicação	1 - 2 demãos Escova, rolo de alvéolos. Aplicar a 1ª demão diluída, para garantir uma melhor aderência. Aplicar a 2ª demão com a escova e "picar" a tinta, de seguida, com a mesma escova ou com rolo de alvéolos. Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem	Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 3 - 4 horas Repintura: 8 - 12 horas
- Diluição	Com água. 1ª demão: 20%, em volume Seguintes: 0 - 5%, em volume
- Limpeza de Acessórios	Com água, logo após a aplicação.
- COV	Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30 g/l COV. Este produto contém no máximo 15 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação	Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, algas, musgos ou outros contaminantes.

SUPERFÍCIES NOVAS | Em superfícies problemáticas, contendo zonas com diferentes absorções, problemas de aderência, etc, utilizar um isolante ou primário. Podemos recomendar ACRILÁQUA (ref. 106.07), ISOLÁQUA (ref. 106.09), DISSOLITE (ref. 106.01), DISSOLITE AQUOSO (ref. 106.03), etc.

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou lixagem, ou água sob pressão. Se necessário, efetuar reparações com os produtos adequados. Proceder

como para superfícies novas.

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS | Escovar de modo a remover o pó. Lavar com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 113.03) e deixar secar. Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE CAIADAS | Remover totalmente a cal com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

PRECAUÇÕES:

Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.