

TEXTEX

FT102.14

Descrição: Tinta aquosa texturada baseada numa dispersão de copolímeros vinílicos.

Utilização: Pintura e decoração de paredes exteriores e interiores, sobre rebocos lisos ou areados, em cimento. O seu acabamento texturado permite disfarçar imperfeições e irregularidades das superfícies a pintar, conferindo-lhes um ótimo efeito decorativo.

Propriedades:

- Disfarça imperfeições da superfície
- Oculta pequenas fissuras
- Resistente à intempérie
- Boa aplicabilidade
- Boa opacidade
- Bom enchimento
- Resistente a fungos e algas

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento Texturado / Mate
- Cor Branco e cores claras (afinável no sistema automático MIX COLOUR)
- Rendimento Prático 1 - 1,5 m²/l por demão, (dependendo do tipo, rugosidade e absorção do suporte, condições e forma de aplicação)
- Aplicação 1 - 2 demãos
Escova, rolo de alvéolos.
Aplicar a 1^ª demão diluída, para garantir uma melhor aderência. Aplicar a 2^ª demão com a escova e "picar" a tinta, de seguida, com a mesma escova ou com rolo de alvéolos.
- Secagem Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):
Superficial: 3 - 4 horas
Repintura: 8 - 12 horas
- Diluição Com água.
1^ª demão: 20%, em volume
Seguintes: 0 - 5%, em volume
- Limpeza de Acessórios Com água, logo após a aplicação.
- COV Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30 g/l COV. Este produto contém no máximo 27 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, algas, musgos ou outros contaminantes.

SUPERFÍCIES NOVAS | Em superfícies problemáticas, contendo zonas com diferentes absorções, problemas de aderência, etc, utilizar um isolante ou primário. Podemos recomendar ACRILÁQUA (ref. 106.07), ISOLÁQUA (ref. 106.09), DISSOLITE (ref. 106.01), DISSOLITE AQUOSO (ref. 106.03), etc.

Revisão Nº «VR» «Data»

FT102.14/1

Recomendamos a verificação periódica da atualização da presente Ficha Técnica. A Dissoltin assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações técnicas e de uso dos respectivos Boletins de análise. Os conselhos técnicos prestados pela Dissoltin, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento ao estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações, feitas por escrito e no prazo de 10 dias após a sua constatação, apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades, com nota de encomenda. A única obrigação da Dissoltin será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas e danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições de venda, cuja leitura aconselhamos.

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou lixagem, ou água sob pressão. Se necessário, efetuar reparações com os produtos adequados. Proceder como para superfícies novas.

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE CAIADAS | Remover totalmente a cal com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS | Lavar com água sob pressão, se possível com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 113.03). Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

PRECAUÇÕES:

Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.

Revisão Nº «VR» «Data»

FT102.14/2

Recomendamos a verificação periódica da atualização da presente Ficha Técnica. A Dissoltin assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações técnicas e de uso dos respectivos Boletins de análise. Os conselhos técnicos prestados pela Dissoltin, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento ao estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações, feitas por escrito e no prazo de 10 dias após a sua constatação, apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades, com nota de encomenda. A única obrigação da Dissoltin será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas e danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições de venda, cuja leitura aconselhamos.