

DISSOLUX

FT104.01

| | |
|----------------------|--|
| DESCRIÇÃO: | Esmalte aquoso, à base de emulsões 100% acrílicas. |
| UTILIZAÇÃO: | Na pintura de superfícies de madeira ou metálicas, interiores e exteriores, tais como portas, janelas, rodapés, grades, portões, etc. |
| PROPRIEDADES: | Elevada resistência à intempérie Ótima aplicabilidade e lacagem Secagem rápida Baixo odor Excelente retenção de cor e brilho Boa resistência ao amarelecimento Anticorrosivo |

CARACTERÍSTICAS:

| | |
|---------------------------------|--|
| - Acabamento | Brilhante, Meio-Brilho / Liso |
| - Cor | Branco e cores (afinável no sistema automático MIX COLOUR) |
| - Rendimento Prático | 12 - 16 m ² /l por demão (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação) |
| - Aplicação | 2 - 3 demãos Rolo de pêlo curto, trincha, pistola. Mexer bem o produto antes de o aplicar. |
| - Secagem | Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 1 – 2 horas Repintura: 6 – 8 horas |
| - Diluição | Com água. Não diluir. |
| - Limpeza de Acessórios | Com água, logo após a aplicação. |
| - COV | Valor limite da UE para este produto (cat A/d): 130 g/l COV. Este produto contém no máximo 100 g/l COV (a). |
| - Ponto Inflamação | Não inflamável. |
| - Estabilidade em Armazém | Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO. |

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, óleos ou ceras, poeiras, tintas ou partículas mal aderentes, ferrugem ou outros óxidos.

SUPERFÍCIES DE MADEIRA | Lixar a madeira no sentido do veio. Aplicar 1 - 2 demãos de DISSOLCAPA WB (ref. 104.02) ou 1 - 2 demãos de DISSOLPRIMER (ref. 112.01).

SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS | As superfícies deverão estar perfeitamente desengorduradas e isentas de óxidos, limpas e secas, se possível decapadas com jato abrasivo ao grau Sa 2 ½ ou na sua impossibilidade, limpeza mecânica ao grau St 3, de acordo com a norma

ISO 8501-1. Lixar suavemente, com lixa de grão muito fino ou "Scotch-Brite". Aplicar 1 - 2 demãos de DISSOLPRIMER (ref. 112.01).

SUPERFÍCIES METÁLICAS NÃO FERROSAS | As superfícies deverão estar perfeitamente desengorduradas e isentas de óxidos, limpas e secas. Lixar suavemente, com lixa de grão muito fino ou "Scotch-Brite". Aplicar 1 - 2 demãos de DISSOLPRIMER (ref. 112.01).

SUPERFÍCIES PINTADAS | Se as tintas antigas estiverem bem aderentes, deverão ser desengorduradas e lixadas, antes de aplicar-se o esmalte. Em caso de dúvida relativamente à adesão, aplicar uma demão de DISSOLPRIMER (ref. 112.01). Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com DECAPANTE SB (ref. 122.03), lixagem, decapagem com jato abrasivo ou água sob pressão. Proceder como para superfícies novas.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.