

WOOD DECOR

FT105.05

DESCRIÇÃO: Protetor colorido e transparente, aquoso, à base de resinas acrílicas e pigmentos transparentes, resistentes à intempérie e à radiação UV.

UTILIZAÇÃO: Produto de manutenção, impregnante, para proteção e decoração de pavimentos exteriores em madeira, em esplanadas, “decks” colocados à volta de piscinas, degraus, etc. Também é indicado para portas, janelas, ou outras superfícies exteriores. Transitável.

PROPRIEDADES: Elevada resistência à intempérie e à radiação UV
Transitável
Boa capacidade de impregnação
Deixa a madeira respirar sem que fissure
Película resistente a fungos e algas
Fácil aplicação e baixo odor

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento	Mate
- Cor	Incolor e cores (afinável no sistema automático MIX COLOUR) NOTA: A cor W09-Incolor não é recomendada para exterior. Fazer uma aplicação prévia para verificar a cor escolhida, uma vez que a tonalidade da madeira pode influenciar o acabamento final.
- Rendimento Prático	10 - 12 m ² /l por demão (dependendo do tipo, rugosidade, absorção da madeira e condições de aplicação)
- Aplicação	2 - 3 demãos Trincha, rolo de pêlo curto, pistola. Mexer bem o produto antes de o aplicar. Se necessário, lixar ligeiramente entre demãos, para “cortar” o pêlo da madeira.
- Secagem	Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 60 - 90 minutos Repintura: 3 – 4 horas
- Diluição	Não diluir.
- Limpeza de Acessórios	Com água, logo após a aplicação.
- COV	Valor limite da UE para este produto (cat A/e): 130 g/l COV. Este produto contém no máximo 40 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação	Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As madeiras a tratar deverão estar secas, limpas, sem gorduras e sem vernizes ou pinturas antigas a descascar. Não deverão estar contaminadas com fungos, musgos, pó, sais ou outros contaminantes. Lixar com lixa de grão fino, no sentido do veio da madeira.

MADEIRAS ANTIGAS | Remover por lixagem, raspagem e/ou água sob pressão todas as sujidades e revestimentos antigos, até se obter uma superfície sã. Dar especial atenção a superfícies horizontais com fissuras

ou sulcos profundos, por onde a água poderá penetrar. Se necessário substituir zonas mais danificadas.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.