

## BARRATEC

FT109.03

**DESCRIÇÃO:** Massa aquosa para reparação de paredes, baseada em dispersões vinílicas.

**UTILIZAÇÃO:** Ideal para a reparação e nivelção de pequenas fendas e imperfeições em paredes e tetos, interiores. Também pode ser utilizada para regularização da superfície de madeiras. Pronta a aplicar.

**PROPRIEDADES:**

- Acabamento extra fino
- Bom poder de enchimento
- Fácil aplicação
- Não abate nem escorre
- Boa aderência
- Boa dureza

### CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento ..... Mate
- Cor ..... Branco
- Rendimento Prático ..... 1 – 2 kg/m<sup>2</sup>, (dependendo do tipo, rugosidade e absorção do suporte e espessura da camada aplicada).
- Aplicação ..... Espátula.  
Aplicar com espátula em camadas finas (1 -2 mm de espessura), deixando secar entre camadas. Lixar com lixa fina e aspirar. Para evitar a ocorrência de manchas na pintura, resultantes de diferenças de absorção entre as diferentes zonas, aplicar uma demão de primário.
- Secagem ..... Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):  
Entre camadas: 24 horas  
Repintura: 1 - 2 dias  
O tempo de secagem poderá variar consoante a espessura aplicada.
- Diluição ..... Não diluir.
- Limpeza de Acessórios ..... Com água, logo após a aplicação.
- COV ..... Não aplicável.
- Ponto Inflamação ..... Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém ..... Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** As superfícies a reparar devem estar perfeitamente secas, limpas, sem gorduras ou óleos, fungos ou bolores, e isentas de pós, tintas antigas mal aderentes ou outros contaminantes.

**SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS** | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou lixagem.

**SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS** | Escovar de modo a remover o pó. Lavar com hipoclorito de sódio, aplicar DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 113.03) e deixar secar.

**SUPERFÍCIES EM MADEIRA | Lixar no sentido das fibras, antes de aplicar BARRATEC (ref. 109.03)**

**PRECAUÇÕES:** Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS:**

- Temperatura Ambiente ..... Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade ..... Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície ..... 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

**Notas:** Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.