

DISSULMIX

FT114.04

DESCRIÇÃO:	Revestimento betuminoso asfáltico, base solvente.
UTILIZAÇÃO:	Impermeabilização pelo exterior de fundações, terraços, superfícies verticais (empenas, etc.). Também na proteção de chassis ou outras estruturas em ferro.
PROPRIEDADES:	Reforça a impermeabilidade do betão Boa aderência Resistente à intempérie

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento	Acetinado / Liso
- Cor	Preto acastanhado
- Rendimento Prático	1 - 3 m ² /kg por demão, (dependendo do tipo, rugosidade e absorção do suporte, condições e forma de aplicação)
- Aplicação	2 - 3 demãos Trincha, rolo.
- Secagem	Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 8 - 12 horas NOTA: Devido à natureza das suas matérias-primas, este produto nunca endurece completamente..
- Diluição	Com DILUENTE SINTETICO SR (ref. 127.18) ou DILUENTE CELULOSO (ref. 127.01). Não diluir.
- Limpeza de Acessórios	Com DILUENTE SINTETICO SR (ref. 127.18), DILUENTE CELULOSO (ref. 127.01) ou DILUENTE LIMPEZA (ref. 127.11).
- COV	Valor limite da UE para este produto (cat B/e): 840 g/l. Este produto contém no máximo 450 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação	Inflamável. Consultar Ficha de Dados de Segurança.
- Estabilidade em Armazém	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, tintas antigas ou partículas mal aderentes, musgos, líquenes, fungos, algas ou outros contaminantes, óxidos, etc.
----------------------------------	--

PRECAUÇÕES:	Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.
--------------------	---

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente	Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade	Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície	2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.