

DISSOLCRYL

FT101.01

| | |
|----------------------|---|
| DESCRIÇÃO: | Tinta aquosa lisa, semibrilhante, à base de emulsões vinílicas. |
| UTILIZAÇÃO: | Como acabamento de elevada qualidade, em esquemas de pintura para decoração de paredes interiores em que se pretenda uma grande facilidade de limpeza, resistência à lavagem, à esfrega húmida e ao desenvolvimento de fungos. Os suportes deverão estar perfeitamente lisos, de modo a obter-se a máxima beleza no acabamento. Indicada para cozinhas, casa de banho, escolas, infantários, etc. |
| PROPRIEDADES: | Resistente à sujidade e grande facilidade de limpeza Elevada resistência a lavagens frequentes Excelente resistência ao desenvolvimento de fungos e bolores Excelente acabamento e boa aplicabilidade Boa opacidade Não salpica |

CARACTERÍSTICAS:

| | |
|--|--|
| - Acabamento | Semibrilhante / Liso |
| - Cor | Branco e cores (afinável no sistema automático MIX COLOUR) |
| - Rendimento Prático | 12 - 16 m ² /l por demão (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação) |
| - Aplicação | 2 - 3 demãos Rolo de pelo curto, trincha, pistola Airless. Mexer bem o produto antes de o aplicar. |
| - Secagem | Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 1 – 2 horas Repintura: 4 – 6 horas |
| - Diluição | Com água. 1ª demão: 5 - 10%, em volume Seguintes: 0 – 5%, em volume |
| - Limpeza de Acessórios | Com água, logo após a aplicação. |
| - COV | Valor limite da UE para este produto (cat A/b): 100 g/l COV. Este produto contém no máximo 73 g/l COV (a). |
| - Classificação "Qualidade do ar interior" | A ⁺ (LQAI.MC64/18) (segundo a Regulamentação Francesa e a Norma EN ISO 16000) |
| - Ponto Inflamação | Não inflamável. |
| - Estabilidade em Armazém | Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO. |

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, bolores ou outros contaminantes.

SUPERFÍCIES NOVAS | Em superfícies problemáticas, contendo zonas com diferentes absorções, problemas de aderência, etc, utilizar um isolante ou

primário. Podemos recomendar PRIMACRIL (ref. 106.05), ACRILÁQUA (ref. 106.07), etc.

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou lixagem. Reparar pequenas fissuras e imperfeições com BARRATEC (ref. 109.03), seguindo-se lixagem e aspiração. Proceder como para superfícies novas.

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS | Escovar de modo a remover o pó. Lavar com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 113.03) e deixar secar. Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

SUPERFÍCIES MANCHADAS | Em superfícies com manchas de fumo, nicotina, ou outras difíceis, de modo a impedir a migração dos contaminantes, deverão ser aplicadas 2 demãos de D-ANTIMANCHAS (ref. 107.05).

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.