

DESCRIÇÃO: Primário aquoso multisuperfícies, à base de resinas especiais com ótima adesão a diversos suportes.

UTILIZAÇÃO: Múltiplas superfícies: madeira, ferro, alumínio, aço galvanizado, cimento, PVC, azulejos, vidro, inox. Para aplicações no exterior e interior. Repintável com esmaltes aquosos ou sintéticos convencionais (longas em óleo). Não é indicado para pisos.

PROPRIEDADES: Elevada adesão a diversos suportes
Fácil aplicação
Bom poder de enchimento
Anticorrosivo
Baixo odor

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento Mate / Liso
- Cor Branco
- Rendimento Prático 10 - 12 m²/l por demão (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação 1 - 2 demãos
Trincha, rolo de pêlo curto, pistola.
Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):
Superficial: 2 - 3 horas
Repintura: 24 horas
- Diluição Com água.
Trincha, rolo de pêlo curto: 0 - 5%, em volume.
Pistola: 10 - 15%, em volume.
- Limpeza de Acessórios Com água, logo após a aplicação.
- COV Valor limite da UE para este produto (cat A/i): 140 g/l COV. Este produto contém no máximo 20 g/l COV (a).
- Classificação "Qualidade do ar interior" A⁺ (LQAI.MC 24/19)
(segundo a Regulamentação Francesa e a Norma EN ISO 16000)
- Ponto Inflamação Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, óleos ou ceras, poeiras, tintas ou partículas mal aderentes, ferrugem ou outros óxidos, fungos, musgos, etc. Lixar suavemente com lixa de grão muito fino ou "Scotch-Brite", para melhorar a adesão.

SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS | As superfícies deverão estar perfeitamente desengorduradas, isentas de óxidos e de tintas antigas, limpas e secas, se possível decapadas com jato abrasivo ao grau Sa 2 ½ ou

na sua impossibilidade, limpeza mecânica ao grau St 3, de acordo com a norma ISO 8501-1. Lixar suavemente, com lixa de grão muito fino ou "Scotch-Brite".

SUPERFÍCIES DE MADEIRA NOVAS | Lixar com lixa de grão médio, no sentido do veio da madeira.

SUPERFÍCIES PINTADAS | Se se apresentarem em bom estado desengordurar e lixar. Revestimentos antigos em mau estado e sujidades deverão ser removidos por raspagem, lixagem, calor, DECAPANTE SB (ref. 122.03), etc., até se obter uma superfície sã. Proceder como para superfícies novas.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.